

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Grunt je podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulzní barvy. Je určena k penetraci dřívě nemalovaných, nasákových a pórovitých povrchů: beton, sádkartonové desky, sádrové potěry, cementové a vápenno-cementové omítky apod. Výborné penetrační schopnosti způsobují, že rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. Tím je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákovost i spotřeba dalších nátěrů. Zároveň dochází ke zlepšení přilnavosti podkladu, zefektivnění lepení a zlepšení rovnoměrnosti schnutí. Jemně fialová barva penetrace slouží k orientaci, kde bylo přerušeno nanášení a k okamžité kontrole postupu prací. Fialový nádech penetrace po zaschnutí zmizí, neovlivňuje odstín následující vrstvy.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím důkladně promíchejte (protřepejte), nepřidávejte cizí látky a neřed'te! Okolní teplota a teplota povrchu nesmí být nižší než + 10 °C.

Z podkladu odstraňte veškeré staré, slabě přiléhající barvy. Dulux Grunt nanásejte štětcem nebo válečkem rovnoměrně v 1 vrstvě. V případě vyšší nasákovosti povrchu může být zapotřebí nanesení další vrstvy (kolmo ke směru nanášení první vrstvy) po 4 hodinách po nanesení první vrstvy.

Zbarvení penetrace pomáhá kontrolovat postup prací a stupeň nasycení povrchu. Další nátěry nanásejte až po důkladném zaschnutí penetračního nátěru.

4. DOBA SCHNUTÍ

Nelepivý (suchý na dotyk) za 1 hodinu. Přetíratelný penetrací po 4 hodinách, dalším nátěrem po 16 hodinách. U velmi porézních povrchů může být doba schnutí delší. Uvedená data platí pro teplotu 20 °C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit rychlost schnutí.

5. BALENÍ

Dostupný v baleních 1 l a 5 l.

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

Cca 14 m²/litr v jedné vrstvě dle savosti podkladu.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po aplikaci očistěte vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce emulze.

8. SKLADOVÁNÍ

Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 24 měsíců od data uvedeného na víčku. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. Výrobek není hořlavá kapalina.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužité výrobky nebo prázdný obal se zbytky

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701

výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hustota: 1,01 g/cm³.

Obsah těkavých organických látek: < 3 % obj.

Limitní hodnota VOC kat. A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku připraveného k použití: 15 g/l.

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

www.dulux.cz

11. DATUM VYDÁNÍ

Duben 2013

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701