



TECHNICKÝ LIST

DULUX RAPIDRY SATIN MATT

- ⇒ Vysoká vydatnost
- ⇒ Vysoká ochrana povrchu
- ⇒ Rychleschnoucí



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Rapidry Satin Matt je vodou ředitelný univerzální nátěr vysoké kvality na dřevěné a kovové povrchy se saténově matným vzhledem. Barva je rychleschnoucí, s minimálním zápachem, má vynikající rozliv a velmi dobrou kryvost. Dlouhodobě odolává teplotám do 90 °C, a proto je možné jej použít např. na nátěry topných těles. Díky odolnosti proti povětrnostním vlivům je vhodný i do exteriéru na nátěry oken, dveří, kovových konstrukcí a dalších povrchů ošetřených základní barvou.
Barevné odstíny	Dle palety Dulux Colour Mixing System, výběr z více než 11 000 odstínů. • Báze light • Báze medium • Báze extra deep Poznámka: Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu. Během dotónování barev, tj. zadávání dat do počítače, byste měli věnovat pozornost informacím, které se objeví na obrazovce. Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku, na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamací barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.
Balení	Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalozích nebo letáčích o produktech.
Vlastnosti nátěrového filmu	• Výsledný vzhled: Saténově matný. • Určení: Dřevěné, kovové a další povrchy v interiéru i exteriéru. • Odolnost proti působení tepla: Nátěr je odolný vůči dlouhodobému působení teplot do 90 °C, je proto vhodný pro natírání radiátorů, ohříváčů vody, atp. • Ostatní: Vynikající rozliv a velmi dobrá kryvost. Snadná aplikace. Rychleschnoucí s minimálním zápachem.
Základní složení	• Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: styrén – akrylátová disperze



TECHNICKÝ LIST

DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	Rozpouštědlo: voda
Hustota	1,02 g/cm ³
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC.
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 6 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Počet vrstev	2 vrstvy
Teoretická vydatnost	Až 14 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Ředidlo	Čistá voda.
Doba použitelnosti	1 rok od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty. Neřed'te.
Příprava podkladu	- Natíraný povrch zbavte odlupující se staré barvy, veškerých vápenných nátěrů, lepidel, mastnoty, plísní a dalších nečistot omezujících přilnavost nátěru. - Podklad přebrouste a oprašte. - Nerovnosti vyhlad'te vhodným tmelem. - Naneste vhodný základní nátěr: - Částečně nebo dříve vůbec nenatřené povrchy ošetřete základovou barvou na dřevo a kov. - Na bezvadné, dobře přilnavé a jednotné povrchy naneste Dulux Rapidry Satin Matt rovnou.
Natírání	- Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +8 až +30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %. - Doporučené způsoby natírání: Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím válečku z ovčí vlny nebo štětce. <i>Barvu je možné nanášet i stříkáním. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.</i> - Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 6 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.



TECHNICKÝ LIST

DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování. <i>Poznámka!</i> <i>Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.</i> <i>Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, může stačit jen jedna vrstva.</i>
Čištění malířského nářadí	Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i> Přeprava: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Péče o životní prostředí	Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Rapidry Satin Matt jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).  Nízký obsah těkavých organických sloučenin.
Doplňkové informace	Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.



TECHNICKÝ LIST

DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle
Datum aktualizace	srpen 2013