

TECHNICKÝ LIST

Interiérové emulzní barvy

Dulux Bílá Penetrace



- ✓ **Zvyšuje přilnavost**
- ✓ **Zlepšuje krytí**
- ✓ **Snižuje spotřebu vrchního nátěru**
- ✓ **Zlepšuje vzhled finálního povrchu**
- ✓ **Zajišťuje mikroventilaci povrchu**

Popis produktu

Dulux Bílá Penetrace je disperzní krycí základní nátěr na stěny a stropy v interiéru, který vyrovnává savost, sjednocuje povrch a zajišťuje tak optimální podklad pro vrchní nátěr. Díky skvělé kryvosti zároveň nahrazuje 1. vrstvu nátěru! Zlepšuje přilnavost finální vrstvy emulzních nátěrů (disperzní, akrylové, vinylové aj.) Zvýrazňuje dekorativní efekt a dokonalost výsledného vzhledu vrchního nátěru. Zajišťuje správnou mikroventilaci povrchu (dýchání stěn). Snadno se nanáší, rychle schne a neodkapává.

Technické údaje

Teoretická vydatnost	Až 12 m ² /l
Počet vrstev	1-2 vrstvy
Zasychání	2 - 4 hod
Barevné odstíny	bílá
Balení	4,5 kg, 15 kg, 25+3kg
Hustota	1,53 g/cm ³
Obsah VOC:	Mezní hodnota VOC kat. A (g) VŘNH: 30 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku v stavu připraveném k použití 29 g/l.
Ředění:	Čistá voda
Aplikace:	Štětcem, válečkem, stříkáním
Výsledný vzhled:	Mat
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Viz bezpečnostní list • Rozpouštědlo: Voda

TECHNICKÝ LIST

Použití

Základní nátěr na stěny a stropy v interiéru, který zároveň nahrazuje 1.vrstvu nátěru. Vhodný na omítky (cementové, vápenocementové), beton, sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové a sklovláknité tapety. Rovněž je vhodný i na natřené povrchy. k přemalování tmavých odstínů.

Vlastnosti nátěrového filmu

Určení:	Základní nátěr na stěny a stropy v interiéru, který zároveň nahrazuje 1.vrstvu nátěru. Vhodný na omítky (cementové, vápenocementové), beton, sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové a sklovláknité tapety. Rovněž je vhodný i na natřené povrchy. k přemalování tmavých odstínů.
Teoretická vydatnost	Až 12 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po cca 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 4 hod. <i>*Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	bílá
Doba použitelnosti	Minimální trvanlivost dva roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.</i>

TECHNICKÝ LIST

Návod k použití

Příprava výrobku

Nepřidávejte cizí komponenty.
Případné usazování pigmentů v produktu je přirozenou vlastností výrobku.
PŘED POUŽITÍM PRODUKT ŘÁDNĚ ZAMÍCHEJTE.

Příprava podkladu

Povrch musí být čistý, suchý a vyzrálý (např., omítky lze malovat po 3-4 týdnech zrání nebo podle specifikace dané výrobcem omítky, sádry, stěrky). V prostorech s nízkou vzdušnou vlhkostí se doba vyzrání prodlužuje.

Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu, potom povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte vyschnout.

Z povrchu je třeba odstranit nečistoty snižující přilnavost barvy. Znečištění umyjte vodou se saponátem. Nechte zaschnout.

Povrch napadený houbami očistěte za pomoci špachtle, a následně použijte odpovídající fungicidní prostředek.

Nerovnosti a poškození povrchu zaplňte vhodnou stěrkou a pak vyrovnejte a vyhladte. Zaprášené a vysoce savé povrchy, například sádry, zpevněte stabilizačním základním nátěrem **Dulux Grunt**.

Poznámka!

Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí projeví nežádoucí efekt, loupání, nebo praskání, je nutné předcházející nátěry úplně odstranit a nově připravit povrch k nátěru.

Natírání

Podmínky natírání:

Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Doporučené způsoby natírání:

Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem.

Válečkem: Pro dokonalý výsledek doporučujeme použít váleček Dulux, váleček s krátkým vlasem o délce rouna 10–18 mm nebo jiný váleček z přírodního rouna s krátkým vlasem.

Stříkáním airless: doporučujeme pracovní tlak 190bar, trysku PAA517 (parametry byly testovány na stříkacím stroji Graco GX21, výběr parametrů závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení, před aplikací doporučujeme otestovat nastavení).

Parametry vrchního (konečného) nátěru:

Barvu aplikujte v 1 vrstvě.

Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství penetrace a důkladně roztírejte do rovnoměrné vrstvy.

Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

Poznámka

V případě savých, poréznych nebo nerovných podkladů s vysokým kontrastem může být zapotřebí aplikování druhé vrstvy Dulux Bíla Penetrace.

Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.

Čištění malířského nářadí

Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty.

Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

TECHNICKÝ LIST

Další informace

Skladování a přeprava

Skladování:

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.

Přeprava:

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.

Bezpečnostní zásady

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.

Péče o životní prostředí



Nízký obsah těkavých organických sloučenin.

Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC

Limitní hodnota VOC (kat. A/g)VŘNH: 30 g/l

Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.



Doplňkové informace

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.

V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.

Infolinka

S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí – pátek)

Adresa

nebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB Centrum – budova BETA

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4 – Michle

Další informace:

www.dulux.cz

Datum aktualizace

leden 2023