

1. POPIS VÝROBKU

Universal mat je vrchní barva na dřevo i kov, vysoce odolná proti působení vody, UV záření a vůči mechanickému poškození nátěru. Barva se lehce zpracovává a je vhodná na všestranné užití v interiéru i exteriéru.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomoci lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava povrchu:

Kovové povrchy zbavte rzi, očistěte a odmastěte, případně zbavte starých nesoudržných nátěrů.

Dřevěné povrchy očistěte a dobře obracejte, zbavte případných plísní, poškozených míst a zbytků pryskyřic. Některá dřeva je nutno zbavit vysokých obsahů pryskyřic, např. nitroředidlem. Při renovačních nátěrech je nutné zajistit požadovanou nosnost podkladu. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 12 %.

Příprava výrobku:

Před použitím důkladně promíchejte, nepřidávejte cizí složky, neředte.

Natírání:

Nátěry provádějte za suchého a stálého počasí. Barvu aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Kovové i dřevěné povrchy v interiéru natřete 1 vrstvou Universal základ a následně naneste 1–2 vrstvy Universal mat. Nové dřevěné povrchy doporučujeme předem ošetřit vhodným napouštědlem pro vyrovnání savosti.

Kovové povrchy v exteriéru natřete 2 vrstvami Universal základ a následně naneste 2–3 vrstvy Universal mat.

Dřevěné povrchy exteriéru nejdříve natřete syntetickým napouštědlem, např. Luxol Impregnace, po zaschnutí lehce přebrouste, následně naneste 1–2 vrstvy Universal základ a po zaschnutí aplikujte 2–3 vrstvy Universal mat.

Optimální tloušťka vrstvy je 25–30 µm.

Upozornění:

Reklama barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Různé šarže před aplikací smíchejte ve větší nádobě. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin.

4. DOBA SCHNUTÍ

Interval nanášení jednotlivých vrstev je 16 hodin, suchý na dotyk po 6-10 hodinách (20 °C/65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba schnutí delší.

5. BALENÍ

0,75l a 2,5l

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

9-12 m²/litr v jedné vrstvě.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Čištění pomůcek ředidlem S 6006 nebo jiným běžným ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701

8. SKLADOVÁNÍ

Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na víčku. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte povrchy v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Ve všech případech zasáhnutí očí a při požití vyhledejte lékaře.

Rizikové věty:

R 10 Hořlavý.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje butanonxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 1,29–1,45 g/cm³.

TOC: cca 0,201 kg/kg.

VOC: 0,224 kg/kg.

Obsah neprchavých látek (sušiny): min. 77-81 % obj.

EU limitní hodnota VOC kategorie A (d) RNH: 300 g/l.

Max. obsah VOC ve výrobku připraveném na použití: 299 g/l.

10. DISTRIBUTOR:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum – budova BETA,
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4,
Infolinka: 800 100 701

11. DATUM VYDÁNÍ

Červen 2013

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701

UNIVERSAL

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST UNIVERSAL MAT

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701