

Capatect Top Fix Kleber

Minerální lepidlo vylepšené organickými pryskyřicemi výhradně pro lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů Capatect.



Popis výrobku

Účel použití	Capatect Top Fix Kleber je minerální, cementem pojené lepidlo s organickými zušlechťujícími přísadami výhradně pro lepení fasádních izolačních desek. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.
Vlastnosti	třída reakce na oheň A1 (EN 13501-1) výborné užité vlastnosti zušlechťující přísady pro snadné a rychlé zpracování minerální pojivo s plastifikátory a optimální velikost zrna vhodně zvolená a odstupňovaná kombinace křemenných a vápencových plniv vysoká přilnavost přátelské pro životní prostředí
Materiálová báze	Suchá maltová směs s minerálními pojivy, zušlechtěná organickými přísadami.
Balení / velikosti nádob	Pytel 25 kg, 42 pytle na paletě.
Barevné odstíny	Červenošedý.
Skladování	V suchu, chránit před vlhkostí jako cement. Skladovatelnost max. 6 měsíců.
Technická data	■ Hustota: Cca 1,7 kg/dm³. ■ Sypná hustota: Cca 1,4 kg/dm³. ■ Přilnavost: ≥ 0,25 MPa na betonu ≥ 0,08 MPa na izolantu zkoušeno podle ETAG 004 ■ Konzistence: Práškovitá.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Minerální omítky a omítnuté zdivo. Pro lepení polystyrénových desek i polystyrénové desky.
-----------------------------	--



Úprava podkladového materiálu	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení našeho montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Staré nosné a pevné minerální nátěry před nanášením lepidla zdrsňte, aby se dosáhlo lepší přídržnosti. Staré, problematické nátěry nebo omítky musí být beze zbytku odstraněny. Pro orientační ověření vhodnosti podkladu nalepte lepidlem Capatect Top Fix Kleber na podklad čtverec výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při pokusu o vytržení tkaniny z lepidla (nejdříve po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s lepidlem, ale musí se tkanina vytrhnout z vrstvy lepidla. Chybějící části jádrové omítky nebo jiné nerovnosti je třeba vyrovnat vhodnou jádrovou omítkou. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit vhodným penetračním prostředkem.
Příprava materiálu	Obsah jednoho pytle postupně vsypejte do cca 6 litrů vody a promíchejte pomaluběžným motorovým míchadlem po dobu alespoň 5 minut do homogenní směsi bez hrudek. Nechte cca 10 minut odstát, a znovu krátce promíchejte. K míchání lze použít i vhodné průběžné míchačky.
Postup nanášení	V zásadě platí náš návod k montáži tepelně izolačních systémů Capatect. Lepení desek: Capatect Top Fix Kleber se nanáší na zadní stranu izolační desky v rámečku o šíři cca 6 cm po obvodu desky a 3 terčích velikosti dlaň do plochy desky. Množství lepidla je třeba volit tak, aby po usazení desky bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepením lze vyrovnat nerovnosti podkladu do 1 cm. Použití k zesílení izolační vrstvy: - k lepení polystyrénových desek na polystyrénové desky - k lepení polystyrénových desek na omítku stávajícího tepelně izolačního systému Strojní nanášení: Capatect Top Fix Kleber je možné vhodným zařízením nanášet buď na zadní stranu desky (formou rámečku po okraji desky a pásu tvaru W nebo M do plochy, aby bylo nalepeno alespoň 40% plochy), nebo přímo na stěnu. Lepidlo musí být nanášeno, případně upraveno zubatým hladítkem tak, aby i v tomto případě bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepidlo nanášejte jenom na takovou plochu, abyste desky stačili bezprostředně nalepit. Povrchovým zaschnutím lepidla by se snížila přídržnost desek. Desky se lepí od spodní hrany systému na vazbu. Ve spojích musí desky těsně přiléhat, lepidlo nesmí být ve spáře mezi deskami.
Spotřeba	Lepení cca 5 kg/m ² . Jedná se o směrnou hodnotu bez záruky. Skutečnou spotřebu ověřte přímo na objektu.
Podmínky při zpracování	Během práce a vytvrzování lepidla nesmí teplota klesnout pod 5°C. Nepracujte na Sluncem vyhřátých stěnách, při dešti, za vysoké vlhkosti, nebo při silném větru.
Vysychání / doba vysychání	Při 20°C a 65% vlhkosti cca 24 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.
Čištění náradí	Okamžitě po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Obsahuje cement. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování prachu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Prosím pozor (stav v době tisku)	Aby byly zachovány všechny vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemíchejte jej s jinými materiály.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle platných místních předpisů. Vytvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz