

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Trade Diamond Glaze je čirý lak na dřevo pro vnitřní použití s extrémní tvrdostí. Je ideální pro interiérové povrchy vystavené intenzivnímu opotřebování, jako jsou podlahy, schody, podlahové lišty, krycí obložení oken a dveří, horní plochy stolů a pultů atd. Je rovněž vhodný pro povrchovou úpravu korkových podlahovin, dřevotřísky, dřevovláknitých materiálů atp. Nátěr odolává všem běžným chemikáliím, čisticím prostředkům, alkoholu i horké vodě.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy může vznikat prach. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch zbavte stop mastnoty, vosku nebo leštících přípravků pískováním, broušením nebo omytím lakovým benzínem. Všechny zbytky je nutno opláchnout a povrch nechat vyschnout. Případné hřeby je nutno zatlouci pod úroveň povrchu, vzniklou prohlubeň vyplnit vhodně zabarveným tmelem a přebrousit. Dříve natřené povrchy v dobrém stavu stačí jemně přebrousit (ve směru vláken). Vadná místa na dříve natřeném povrchu je nutné úplně odstranit a přebrousit.

NANÁŠENÍ:

Před použitím lak důkladně promíchejte (vyvarujte se „našlehání“, aby na povrchu nevznikaly bublinky vzduchu), před natřením celého povrchu nejprve proveďte zkušební nátěr. Lak nanášejte rovnoměrně ve směru vláken štětcem nebo mohérovým válečkem s krátkým vlasem ve 2–3 vrstvách. Snažte se zachovávat „mokrý“ okraj nátěru, což minimalizuje stopy po štětcí/válečku. Každou vrstvu minimálně po 2 hodinách přebruste jemným smirkovým papírem a odstraňte prach.

Nanášejte při teplotách vyšších než 10 °C a při nízké vlhkosti.

Natřené povrchy chraňte před vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. Na natřenou podlahu nepokládejte koberce dříve než za 7 dní. Při zachování opatrnosti je nátěr pochůzný po 24 hodinách od nanesení.

Upozornění:

Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

4. DOBA SCHNUTÍ

Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 2–4 hodin. Nelepivý (suchý na dotyk) po 1–2 hodinách. U velmi porézních povrchů může být doba schnutí delší. Úplné vytvrzení po 7 dnech. Uvedená data platí pro teplotu 20 °C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit rychlost schnutí.

5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSÍNY

Bezbarvý lesk, nebo satén v balení 1 l, 2,5 l a 5 l.

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

12–20 m²/litr na holém dřevě, 20–25 m²/litr na dříve natřeném dřevě v jedné vrstvě na hladkém a rovném podkladu.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po aplikaci očistěte vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 100 701

8. SKLADOVÁNÍ

Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na víčku. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. Výrobek není hořlavá kapalina.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Hustota: cca 1 g/cm³

VOC: 0,12 kg/kg.

TOC: 0,11 kg/kg.

Obsah neprchavých látek (sušiny): 41 % obj.

Limitní hodnota VOC kat. A (e) VŘNH: 130 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku připraveného k použití: 129 g/l.

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

www.dulux.cz

11. DATUM VYDÁNÍ

Duben 2013

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701